



# HULTER FLEX PU40

## Ficha técnica

**HULTER**®

REFRIGERAÇÃO

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **HULTER FLEX PU40** é um selante monocomponente a base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, formando um elastômero de excelentes propriedades físicas e químicas, indicado para as mais diversas aplicações de vedações, preenchimento e reparos da construção civil e indústrias. **O produto tem elasticidade permanente e excelente aderência a diversos substratos como por exemplo, metais, PRFV (fiberglass), PVC, fibra, cimento, pedras e plásticos em geral.**

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA:

Composição Química – Resinas de Poliuretano

Produto Não Curado

Aspecto: Massa Tixotrópica

Densidade, 25°C (g/cm<sup>3</sup>): 1,55 -1,70

Estabilidade ao escorrimento (Sag/Slump): Muito boa.

Produto Curado

Dureza Shore A (3 dias): 35 a 45.

Alongamento até ruptura: > 150%.

Tensão de ruptura: 0,96Mpa.

Resistência á temperatura após cura: -30°C a +70°C

Contração após a cura: até 0,4 cm.

### APLICAÇÃO:

Temperatura de Aplicação: +5°C a +40°C.

Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R): 7 a 10 minutos.

Tempo de Película (23°C/50% U.R): Aprox. 7 minutos.

Tempo de Secagem Final/Total (23°C/50% U.R): 7 dias.

### MODO DE USAR:

#### Preparo da Superfície:

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com a pele.
2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
3. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado.
4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
5. Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de bolhas.
6. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.

**HULTER FLEX PU 40** é fornecido em tubos plásticos com 400g.

Armazenado à temperatura de até 25°C e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

Caixas com 12 tubos de 400g.  
Cor: Branco



### EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS:

**Ingestão:** Não provocar vômito. Consultar um médico.

**Contato com a pele:** Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um hidratante.

**Contato com os Olhos:** Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar imediatamente um oftalmologista.

**Combate a Incêndios:** Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Em caso de incêndio poderá ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.

Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate nosso SAC: 0800 008 500

**HULTER**

Fabricado CNPJ: 16.686.635/0001-24  
Envasado e distribuído por HULTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA  
Rua Arthur Ferreira Dos Santos, 235 Lote 1 E 2 - Jardim Santa Lúcia, Guarulhos, SP- 07140-003  
Tel: 0800 008 500  
CNPJ: 17.352.826/0001-12  
E-mail: sac@hulter.com.br



hulter.com.br